

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

# Multiseal

## MULTISEAL K32



**Multiseal K32** представляет собой защитное средство от коррозии для систем отопления.

Multiseal K32 защищает сталь, алюминий и медь в частности, образуя защитную пленку на внутренней стенке труб. Дисперсант в составе Multiseal K 32 предотвращает отложение кальция в трубах, а также обеспечивает идеальные условия для формирования защитной плёнки против коррозии.

Защищает как новые так и старые системы отопления. Предотвращает отложения извести.

Важно:

Система отопления, куда будет добавлен Multiseal K32, должна быть свободна от герметиков, ингибиторов коррозии и других защитных жидкостей. Система отопления в которую был добавлен Multiseal K 32 следует ежегодно проверять, и следить за концентрацией K 32. При правильном использовании, продукт не причинит никакого ущерба для насосов и клапанов.

## ИНСТРУКЦИЯ

Если в системе много осадочных отложений, то, прежде всего, необходимо его тщательно промыть. В этом случае мы рекомендуем использовать Multiseal HR. Систему следует опустошить и измерить ее объем. Система наполняется наполовину, затем добавляется достаточное количество K32 - 1 л. K32 на 100л. воды. Затем система полностью заполняется водой. Multiseal K32 может использоваться с любым известным антифризом.

Концентрация Multiseal K32 должна быть проверена с помощью тестового комплекта "Multiseal Test" приблизительно в течение 1 часа, после того, как продукт смешивается с водой в системе. Содержание молибденовой кислоты должно быть от 250 до 400 мг/л. После того, как Multiseal K32 растворяет существующие отложения кальция, особенно на старом оборудовании, следует промыть систему через 1 - 3 месяца. На старом оборудовании необходимо установить грязе-/шлакоуловители. Затем снова добавьте Multiseal K32 и проверьте концентрацию. Если Multiseal K32 используется в очень низкой концентрации, ржавчина появится снова.

# Multiseal

## ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

R34 Вызывает ожоги

S 26 При попадании в глаза: Немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу

S 28 При попадании на кожу: Немедленно промыть большим количеством воды.

S 37/39 Использовать защитные перчатки и защитные очки или маску.

Соблюдайте обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. Используйте резиновые перчатки и защитные очки при работе с MultiSeal K32. Избегать контакта с кожей и глазами. Хранить в недоступном для детей месте.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизировать путем сжигания в печи Kommunekemi или другой одобренной установке для сжигания отходов.

## СОСТАВ

Щелочные соли, волокна и другие добавки, CU ингибиторы.(см. MSDS).

Нерастворим с другими химическими веществами.

Устойчив к воздействию температуры и давления.

## СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты изготовления.

Беречь от мороза.

## СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРИ СМЕШИВАНИИ

1 литр Multiseal K32 на 100 литров воды в системе.

Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта. Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции. Продукт использовать по прямому назначению. Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, что продукт предназначен для требуемой задачи.